

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

SCHEDA DATI TECNICI

N° 3700411

VABER TEX

Data di emissione: 25.11.2004

Revisione n°: 2 **del:** 26.10.2005

Approvazione :R&D

Verifica: QMS

1. DESCRIZIONE

VABER TEX è un protettivo insonorizzante-antipietrisco a base di gomme e resine disciolte in solvente. Spruzzato sulle lamiere, per evaporazione di solvente, forma rapidamente uno strato protettivo texturizzato altamente plastico e resistente all'abrasione.

VABER TEX non ritira e non screpola anche alle basse temperature, è insolubile in acqua e può essere sovraverniciato.

Nell'autoriparazione viene impiegato per la protezione di fasce laterali, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, sotto paraurti, portiere.

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

BASE	:gomme e resine in solventi, cariche minerali e additivi	
COLORE	: nero, grigio, beige	
ASPETTO	: liquido	
VISCOSITA' A 25°C	: nero 25000 ÷ 30000 cps Beige, grigio: 18000 ÷ 23000 cps	1*
PESO SPECIFICO	: $1,43 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$	2*
RESIDUO SECCO	: $71 \pm 2 \%$	3*
FUORI POLVERE A 25°C	: 25min c.ca	4*
SOVRAVERNICIABILITA' A 25°C	: dopo 45 min c.ca	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	: $10 \div 35 \text{ °C}$	

Si diluisce con i comuni diluenti sintetici.

- 1* metodo Vaber T-02 (rif. ASTM D2196-91/A)
- 2* metodo Vaber T-04 (rif. ASTM D1475-90)
- 3* metodo Vaber T-05 (rif. ASTM D2369-95)
- 4* metodo Vaber T-33 (rif. ASTM D1640-95)

3. APPLICAZIONE ED USO

Pulire e sgrassare con prodotti antisiliconici le superfici da trattare. Passivare le superfici con un fondo antiruggine, wash primer o isolante trasparente. Carteggiare.

Agitare il flacone di Vaber Tex per almeno 15 secondi e quindi spruzzare con aria a 4-5 bar per il colore nero e a 5-6 bar per i colori beige e grigio con pistole L11U/90, o VABER NO-STOP SYSTEM 2000, o VABER L15.

Se necessario sopravverniciare dopo 40 min circa dall'applicazione (a T=25°C)

4. CONFEZIONI

E' disponibile in barattoli da : 1 kg e 2 kg– 12 pezzi per scatola.

A richiesta: in fustini da 18kg e fusti da 200 lt.

5. STOCCAGGIO E DURATA

VABER TEX stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +35°C ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

6. NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico.

Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.